

MP-PLASTER Type-S

使用方法

パッケージに含まれるもの

<MPSTシート>



この紙に印刷します

<プラスターシート>


糊となるシートです
(印刷はしません)

<リケイ紙>



シリコン紙

必要な機器等

カラーレーザー
ORカラーコピー

熱プレス機



ラミネーター

1



2




3



4



5



6



STEP 1

MPSTシートの光沢面に鏡像でレーザープリンタで印刷します。(厚紙モード)

※トナー濃度80%以上の色彩でご使用ください。

※淡い色や白のデザインがある場合は、白トナーを併用してください。

STEP 2

MPSTシートの印刷面とプラスターシートの乳白面を重ねラミネーターに通します。

※ラミネートしたら直ぐにSTEP3の作業をしてください。

(時間を置くと2枚が剥がれやすくなり、失敗の原因になります)


STEP 3

STEP2で貼り合わせた2枚のシートを約30秒プレス。(最初はMPSTシートが上)

2枚の紙を裏返して約30秒プレスします。**熱いうち**にプレス機の上でプラスターシートを剥がします。(一定の速さで鋭角に)

これで抜ける転写紙ができてあがります。

※圧力：300～500kg程度、温度130℃程度

※マークが出来上がったら、4辺を切り落とします。
(用紙の端に糊が残っている場合がある為)

2回目のプレスの際にプラスターシートが上になるようにする。

裏返した後、
コーナーを少し
折り曲げておく
とプレスした後で
剥がしやすいです

STEP 4

布地にSTEP2の転写紙をのせ、プレスします。

※圧力：300～500kg程度、温度：130℃ 時間：5秒

STEP 5

完全に冷めてから(10分以上放置)裏紙を慎重に剥がします。

STEP 6

リケイ紙(シリコン紙)をのせて再プレスしたら完成

温度：130℃ プレス：圧力300～500kg程度 時間：5秒

リケイ紙について

リケイ紙は転写紙と熱板の接着を防ぐためにシリコンを塗布した用紙です。1枚で何度でも使えます。オープンペーパーなどのシリコン紙でも代用できますが、なるべく付属のリケイ紙を使う事をおすすめします。

カラーコピー&カラーレーザープリンターについて

紙詰まりなどで機器の内部に汚れが付着している場合などは、普通紙を連続通紙するなどして十分汚れを取り除いてから新しい用紙に印刷するようにしてください。

なお、機器のメーカーでは純正品以外のコート紙などを使用することを認めておりませんので、この用紙の使用はあくまで自己責任でお願いします。

《お取り扱い上の注意》

- ・この用紙はカラーコピーおよびカラーレーザープリンター専用ですので、それ以外のコピー機やプリンタでは使用しないでください。
- ・130℃に耐えられる布地であれば圧着可能ですが、凹凸のある生地等特殊な生地の場合は十分なテスト後にお使いください。
- ・プリント作業は圧力と熱が均一にかかるプレス機を使用してください。
- ・プレス機に表示される温度と実際の表面温度とで差がある場合がありますので、十分にテストをして、ご使用のプレス機に合った温度設定でご使用ください。
- ・残った用紙は袋に戻して密閉し、直射日光を避け、乾燥した場所で水平に保管してください。
- ・この用紙の使用により生ずる一切の損害に対する賠償には応じかねることをご了承の上ご使用ください。(レーザープリンター、ラミネーター、プレス機等の機器を含む)